

PRODUCENT: FOX Sp.z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 1 z 5

Nazwa preparatu:

MARRAKESH TADELAKT

OPIS PRODUKTU

MARRAKESH TADELAKT, to szlachetny tynk wapienny. Recepturą oraz sposobem wykonania nawiązuje do tradycji rzemiosła marokańskiego. Doskonały do łazienek i kuchni, wodoodporny tynk przypominający strukturę kamienia o aksamitnym połysku.

Zakres zastosowania:

MARRAKESH TADELAKT przeznaczony jest do nakładania na tynk, beton oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym przygotowaniu. Po odpowiednim zabezpieczeniu może być stosowany we wnętrzach pomieszczeń o podwyższonej wilgotności, a także na ścianach w bezpośrednim kontakcie z wodą. Jest doskonałą alternatywą dla tradycyjnych kafli ceramicznych.

Wykończenie i zabezpieczenie:

Po wyschnięciu, MARRAKESH TADELAKT należy pokryć specjalnym MYDŁEM DEKORACYJNYM, które zabezpiecza tynk. Mydło reaguje z TADELAKTEM powodując, że staje się wodoodporny.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie podłoża:

MARRAKESH TADELAKT wymaga podłoża porowatego, mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża. Uzupelnąć ubytki, wypełnić i uszczelnić rysy oraz pęknięcia mogące przewodzić wodę. Słabo związane podłoża należy zagruntować.

Podwyższona wilgotność, miejsca nie narażone na bezpośrednie działanie wody:

MARRAKESH TADELAKT najlepiej nakładać na niemalowane wcześniej, surowe, sezonowane tynki zawierające cement i wapno. Tylko wtedy wiąże się z podłożem w jedną nierozdzielalną całość, a ściana zachowuje swoją oddychalność. Wszystkie inne powierzchnie (oprócz tynków cementowych) przed nałożeniem tynku MARRAKESH TADELAKT muszą być zagruntowane odpornym na alkalia GRUNTEM SCZEPNYM STONE. Jeżeli podłoża były kiedykolwiek zawilgocone, przed aplikacją tynku, należy usunąć przyczynę zawilgocenia, osuszyć ścianę, usunąć ewentualne zagrzybienie oraz zastosować GRUNT ODCINAJĄCY STOPPER.

Miejsca narażone na bezpośrednie działanie wody: w przypadku zastosowania produktu w bezpośrednim kontakcie z wodą, np. w łazienkowych kabinach prysznicowych, należy przed nałożeniem TADELAKTU, zastosować (dostępne na rynku) systemy hydroizolacyjne oparte na specjalnych zaprawach cementowych lub cementowo-akrylowych. Przy wyborze i aplikacji, należy zastosować się do wskazówek i zaleceń producenta wybranego systemu.

PRODUCENT: FOX Sp.z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 2 z 5

Nazwa preparatu:

MARRAKESH TADELAKT

Przygotowanie tynku:

Suchy tynk zalewać wodą, stale mieszając, w ilościach 3,25-3,5 litra wody na każde 5 kg suchej mieszanki. Tak przygotowaną masę o konsystencji pozwalającej na jej przyczepność do narzędzi i podłoża, zamknąć i koniecznie pozostawić w opakowaniu na minimum 24 godziny lub dłużej. Po okresie dojrzewania powtórnie zmieszać, można dolać niewielką ilość wody celem uzyskania preferowanej konsystencji. W przypadku silnie chłonących podłoży można dolać większą ilość wody.

Barwienie:

Wystarczy wlać barwnik i dokładnie wymieszać. Do dyspozycji Państwa jest cała gama nowych, odpornych na alkalia Barwników FOX. Należy pamiętać, aby jednorazowo zabarwić odpowiednią ilość tynku MARRAKESH TADELAKT do wykonania całej dekoracji.

Wskazówki:

Aplikacja tynku TADELAKT wymaga zaplanowania i uwagi ze względu na konieczność zachowania czasów schnięcia i rozpoczęcia nakładania następnej warstwy oraz zachowania odpowiedniej kolejności. Na czasy schnięcia mają wpływ chłonność podłoża, panująca wilgotność, pracujące ogrzewanie lub inne źródła ciepła. Aby nie doprowadzić do zbyt szybkiego nierównomiernego przesychania TADELAKTU należy wyłączyć ogrzewanie, najlepiej pracować w zamkniętych pomieszczeniach bez przeciągów w temperaturze powyżej 5°C, z dala od silnego oświetlenia sztucznego i bezpośredniego działania promieni słonecznych na dekorowane powierzchnie lub obiekty.

Dekorowanie:

1 warstwa:

W każdym przypadku bez względu na rodzaj zastosowanego gruntu i podłoża, przed rozpoczęciem nakładania TADELAKTU należy całą powierzchnię zwilżyć wodą w sposób proporcjonalny do jej chłonności.

MARRAKESH TADELAKT należy nałożyć pacą ze stali nierdzewnej na grubość 2-3 mm i wygładzić. Odczekać 12-24 godziny (najczęściej przez noc), aby powierzchnia była sucha.

2 warstwa:

Przed przystąpieniem do nakładania drugiej warstwy należy całą powierzchnię zwilżyć wodą przy użyciu np. wilgotnej gąbki, zapobiegając spływaniu strużek wody w dół. Przed aplikacją należy również sprawdzić stan krawędzi pacy – muszą być idealne.

Nakładać 2-3 mm warstwę TADELAKTU na całą powierzchnię. W ten sposób należy wykonać pracę na całej powierzchni. W czasie przesychania drugiej warstwy rozpoczynamy wyrównywanie i formowanie powierzchni do pożądanego wyglądu. W tym czasie powierzchnię można zacząć wygładzać przy pomocy plastikowej japonki lub pacy doprowadzając do stanu, na którym możemy kreować różne efekty: np. efekt idealnie gładkiej powierzchni, efekt pofałdowanej powierzchni, efekt wydrapywania, efekt mikrospełkań, (efekty mikrospełkań możemy wygładzić bardziej lub mniej według uznania, przy pomocy plastikowej japonki).

Namydlenie:

Po 12-24 godzinach schnięcia przystępujemy do wcierania MYDŁA DEKORACYJNEGO rozcieńczonego w proporcji: na 1 część mydła 8 części wody. Pędzlem nakładamy płynne

PRODUCENT: FOX Sp.z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 3 z 5

Nazwa preparatu:

MARRAKESH TADELAKT

mydło na powierzchnię 0,5-1 m² zapobiegając spływaniu strużek w dół (jeśli się zdarzy należy natychmiast wytrzeć suchą szmatką) i zaczynamy wcierać mydło w powierzchnię przy pomocy kamienia wykonując okrężne ruchy. Dzięki zastosowaniu kamienia, tynk TADELAKT zagęszcza się i zostają uszczelnione pory i dziurki powstałe w czasie aplikacji. Przy polerowaniu należy dbać o to, aby ilość mydła na ścianie pozwalała na ślizganie się kamienia. Obrabiana powierzchnia po nałożeniu mydła może znacznie ściemnieć przybierając wilgotny wygląd. Nie powinna jednak rozmiękać podczas zagęszczania i polerowania kamieniem. Jeżeli takie objawy się pojawią oznacza to, że powierzchnia TADELAKTU nie wyschła odpowiednio. Należy pozostawić ją do wyschnięcia i rozpocząć namydlanie na nowo. Po skończeniu polerowania kamieniem, należy użyć zwiniętego w kłębek worka foliowego (najlepiej z folii HDPE), do przetarcia namydlanej powierzchni (wykonuj ruchy okrężne), co pozwoli nadać połysk i usunąć nadmiar mydła. W ten sposób postępując należy namydlić i wypolerować całą powierzchnię.

Następne namydlanie powinno być wykonane kiedy jeszcze TADELAKT ma mokry odcień. Należy powtórzyć cały proces opisany powyżej, począwszy od nałożenia roztworu mydła przez zagęszczanie kamieniem, do przetarcia plastikowym workiem. MARRAKESH TADELAKT stosowany w łazienkach w bezpośrednim kontakcie z wodą wymaga nałożenia 5 warstw MYDŁA DEKORACYJNEGO (wykonanych jak powyżej). W miejscach nie narażonych na bezpośrednie działanie wody wystarczą 2 warstwy.

Po około tygodniu MARRAKESH TADELAKT wysycha i wtedy pojawia się właściwy, finalny kolor tynku. Całkowite twardnienie następuje po 6 miesiącach. Po 4 tygodniach od zakończenia namydlania, TADELAKT może być poddany bezpośredniemu działaniu wody.

Pielęgnacja tynku TADELAKT:

Do regularnej, okresowej pielęgnacji TADELAKTU służy MYDŁO DEKORACYJNE rozcieńczone w proporcji: na 1 część mydła 8 części wody. Co 2 miesiące należy przy użyciu miękkiej szmatki, gąbki lub pędzla wetrzeć roztwór mydła w powierzchnię tynku jak podczas namydlania i wypolerować przy pomocy zwiniętego w kłębek worka foliowego (najlepiej z folii HDPE), aby nadać połysk i usunąć nadmiar mydła. Powierzchnia po nałożeniu mydła może znacznie ściemnieć przybierając wilgotny wygląd. Po 6-12 godzinach wraca do poprzedniego wyglądu.

UWAGA!!! Zabrudzenia TADELAKTU należy usuwać miękką szmatką lub gąbką zamoczoną w letniej wodzie z dodatkiem MYDŁA DEKORACYJNEGO rozcieńczonego w proporcji: na 1 część mydła 8 części wody. Po myciu wypolerować przy pomocy zwiniętego w kłębek worka foliowego (najlepiej z folii HDPE), aby usunąć pianę z mydła lub przecierając miękką gąbką, spłukać wodą.

Należy unikać stosowania środków czyszczących i odkamieniających zwykle stosowanych w gospodarstwie domowym (typu: mlecza, pasty, płyny, żele), które powodują uszkodzenie ochronnej warstwy mydła i tynku. Podczas czyszczenia armatury czy ceramiki należy osłonić TADELAKT przed szkodliwym działaniem agresywnych środków. Powierzchnię tynku mogą również uszkadzać np. sok z cytrusów, wino, ocet. Po ich rozlaniu jak również po przypadkowym rozlaniu agresywnych środków czyszczących, należy powierzchnię

PRODUCENT: FOX Sp.z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 4 z 5

Nazwa preparatu:

MARRAKESH TADELAKT

TADELAKTU niezwłocznie spłukać wodą, wytrzeć do sucha oraz namydlić przy użyciu MYDŁA DEKORACYJNEGO jak w czasie okresowej pielęgnacji.

Tynk MARRAKESH TADELAKT dzięki zawartości wapna działa bakteriobójczo, jego wysoka alkaliczność zapobiega rozwojowi flory bakteryjnej i pleśni. Składniki produktu są pochodzenia naturalnego.

Zamieszczone powyżej informacje stanowią podstawowe instrukcje stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, odpowiednimi normami i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

NARZĘDZIA

Paca ze stali nierdzewnej, japonka lub paca plastikowa, szpachelka, papier ścierny 2000, gąbka, kamień do polerowania TADELAKTU, szmatka lub tampon bawełniany, worki plastikowe. Po skończonej pracy narzędzia umyć w ciepłej wodzie.

DANE TECHNICZNE

Szczegółowe informacje dotyczące wyrobu znajdują się w karcie bezpieczeństwa dostępnej u producenta

Kolor: Biały

Wydajność: ok. 1,5-1,8 kg suchego tynku/m² w zależności od przygotowania podłoża i doświadczenia wykonawcy.

Opakowanie: 5 kg, 10 kg.

Ilość warstw: 2 warstwy

Czas schnięcia: dotykowo 6-24 godzin w zależności od grubości warstw. W około 7 dni pojawia się właściwy, finalny kolor tynku. Całkowite twarzenie następuje po 6 miesiącach.

Barwienie: nie przekraczać 80 ml barwnika na 1kg suchej mieszanki.

Przechowywanie i użytkowanie: W formie handlowej należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchych pomieszczeniach. Nie dopuszczać do częstej zmiany temperatur o dużej amplitudzie wahań.

Temperatura podłoża w trakcie malowania: +5 do 25oC

Klasyfikacja preparatu: Preparat drażniący Xi

Oznakowanie preparatu:



Zwroty określające rodzaj zagrożenia (R):

R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R37 – działa drażniąco na drogi oddechowe

R 38 – działa drażniąco na skórę

Bezpieczeństwo:

S2 - Chronić przed dziećmi

PRODUCENT: FOX Sp.z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 5 z 5

Nazwa preparatu:

MARRAKESH TADELAKT

S22 - Nie wdychać pyłu w czasie mieszania

S24 - Unikać zanieczyszczenia skóry

S25 - Unikać kontaktu z oczami

S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S36/37/39 - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Przydatność: W postaci suchej, nieograniczony termin przydatności do użycia.

Po rozrobieniu z wodą nadaje się do użytku średnio 3 miesiące. Przed powtórным użyciem wymaga zmieszania mieszadłem mechanicznym oraz może wymagać dolania niewielkiej ilości wody.

Numer partii: na opakowaniu

ATESTY:

Wyrób posiada atest PZH nr HK/B/0097/04/2008

Produkt spełnia wymagania Polskiej Normy nr PN-EN 998-1:2004

KONSULTACJE TECHNICZNE:

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:

www.fox-dekorator.pl