

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 1 z 5

Nazwa preparatu:

STIUK WENECKI WAPIENNY

OPIS PRODUKTU

Tynk STIUK WENECKI WAPIENNY, to ekskluzywne pokrycie dekoracyjne, efektem nawiązujące do antycznych technik dekoratorskich. Charakterystyczną cechą tak wykończonej powierzchni jest jej naturalny wygląd kamienny, dzięki zawartości mączki marmurowej oraz satynowy połysk z optyczną przestrzenną głębią.

Zakres zastosowania:

STIUK WENECKI przeznaczony jest do cienkowarstwowego nakładania na tynk, beton, płyty gipsowe oraz na wszystkie podłoża nośne, po ich wcześniejszym przygotowaniu, we wnętrzach pomieszczeń..

Wykończenie i zabezpieczenie:

Po wyschnięciu, STIUK WENECKI można pokryć specjalnym WOSKIEM DEKORACYJNYM, który pogłębia kolor i połysk, podkreślając uzyskany efekt.

SPOSÓB UŻYCIA

Przygotowanie:

STIUK WENECKI wymaga podłoża porowatego, mocno związanego, suchego, oczyszczonego ze starych, łuszczących się powłok malarskich, równego, bez spękań, wolnego od kurzu i tłustych plam. Powierzchnie pomalowane wcześniej farbami klejowymi trzeba dokładnie oczyścić do odsłonięcia właściwego podłoża. Słabo związane podłoża należy zagruntować głęboko penetrującym gruntem. Wszystkie powierzchnie (oprócz surowych tynków cementowych) przed nałożeniem tynku STIUK WENECKI muszą być zagruntowane odpornym na alkalia GRUNTEM SCZEPNYM STONE.

Uwaga!:

- Tynkując zbyt słabe podłoże ryzykują Państwo powstawanie pęcherzy i odpadanie tynku.
- Zbyt chłonne podłoże drastycznie obniża wydajność, co powoduje zwiększenie kosztów.
- Tynk STIUK WENWCKI można bezpośrednio nakładać na niemalowane wcześniej, surowe, sezonowane tynki zawierające cement, wapno. Tylko wtedy zwiąże się z podłożem w jedną nierozdzielalną całość.
- STIUK WENECKI nie nadaje się na zawilgocone podłoża. Przed nałożeniem należy usunąć przyczynę zawilgocenia, osuszyć ścianę, usunąć ewentualne zagrzybienienie oraz zastosować GRUNT ODCINAJĄCY STOPPER.

Przygotowanie tynku:

Suchy tynk zalewać wodą, stale mieszając, w ilościach 3,25-3,5 litra wody na każde 5 kg suchej mieszanki. Tak przygotowaną masę o konsystencji pozwalającej na jej przyczepność do narzędzi i podłoża, zamknąć i koniecznie pozostawić w opakowaniu na minimum 24

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 2 z 5

Nazwa preparatu:

STIUK WENECKI WAPIENNY

godziny lub dłużej. Po okresie dojrzewania powtórnie zamieszać, można dolać niewielką ilość wody celem uzyskania preferowanej konsystencji.

Barwienie:

Wystarczy wlać barwnik i dokładnie wymieszać. Do Państwa dyspozycji jest gama nowych, odpornych na alkalia, Barwników FOX. Należy pamiętać, aby jednorazowo zabarwić odpowiednią ilość STIUKU WENECKIEGO do wykonania całej dekoracji.

Wskazówki:

Tynki wapienne aby dobrze związały wymagają odpowiedniej ilości wody. W czasie aplikacji należy podjąć różnorakie kroki, aby wysychanie było możliwie długie i równomierne. Należy zadbać o podłoże przez odpowiednie nawilżenie oraz zapewnić odpowiedni klimat w pomieszczeniu. Aby nie doprowadzić do nierównomiernego przesychniania STIUKU WENECKIEGO należy wyłączyć ogrzewanie, najlepiej pracować w zamkniętych pomieszczeniach, bez przeciągów, w temperaturze powyżej 5 °C, z dala od silnego oświetlenia sztucznego i bezpośredniego działania promieni słonecznych na dekorowane powierzchnie.

Dekorowanie:

1 warstwa:

W każdym przypadku bez względu na rodzaj zastosowanego gruntu i podłoża, przed rozpoczęciem nakładania STIUKU WENECKIEGO należy całą powierzchnię zwilżyć wodą w sposób proporcjonalny do jej chłonności. Stiuk należy nałożyć pacą ze stali nierdzewnej i wygładzić. Odpowiednie operowanie narzędziem umożliwi wykonawcy stworzenie „rysunku” dekorowanej powierzchni. Odczekać 12-24 godziny aby powierzchnia była sucha.

2 warstwa:

Przed przystąpieniem do nakładania drugiej warstwy należy całą powierzchnię delikatnie zwilżyć wodą przy użyciu np. wilgotnej gąbki, zapobiegając spływaniu strużek wody w dół. Przed aplikacją należy również sprawdzić stan krawędzi pacy- muszą być idealne. Najlepiej przeszlifować je papierem ściernym 2000, aby były równe i ostre.

Nakładać ciekłą warstwę STIUKU na całą powierzchnię, na przemian delikatnie nakładając i ściągając nadmiar materiału przesuwając po nałożonej warstwie ostrym krawędzią pacy, zawsze zaczynając na suchej części i kończąc na mokrej (metoda ta pozwala uniknąć szpecących „kresków”- śladów po pacy). W ten sposób wykonać pracę na całej powierzchni. W czasie przesychniania drugiej warstwy „wybłyszczamy” stiuk, poprzez kilkakrotne mocne przeciąganie ostrym krawędzią pacy. Przy wybłyszczaniu konieczne jest utrzymywanie ostrza pacy w idealnej czystości (najlepiej usuwać z pacy jakiegokolwiek ślady materiału po każdym przeciągnięciu, przy pomocy papierowych ręczników lub suchej szmatki).

3 warstwa:

W zależności od efektu jaki chcemy osiągnąć możemy nałożyć 3 warstwę postępując dokładnie jak w drugiej, zarazem drugą traktować jak pierwszą.

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 3 z 5

Nazwa preparatu:

STIUK WENECKI WAPIENNY

Dodatkowe efekty:

Efekty szablonami. Dla uzyskania efektów zdobniczych przy użyciu szablonów dekoratorskich należy wykonać ich aplikacje przed wykonaniem drugiej warstwy. Efekty pojawiają się jako dekoracyjne przebarwienia w czasie wyblyszczania ostatecznej warstwy.

Woskowanie :

Woskowanie należy rozpocząć po 2 tygodniach od zakończenia dekorowania. Wosk należy nanosić przy użyciu pacy. Nanieść niewielką ilość wosku na krawędź pacy, nakładać na powierzchnię 0,5 do 0,7 m² i równomiernie rozprowadzić cienką warstwę. Kiedy delikatnie przysycha zaczynamy polerować przy użyciu miękkiego tamponu bawełnianego lub szmatki. Po wypolerowaniu jednej części przechodzimy do nakładania i polerowania następnej, aż do całkowitego pokrycia powierzchni. Zastosowany wosk nadaje połysk na płaskich powierzchniach i przyciemnia kolor. Przed zastosowaniem na całej powierzchni, zalecamy wykonanie niewielkiej próbki.

Namydlenie:

W celu zastosowania STIUKU WENECKIEGO w pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności, na powierzchniach nienarażonych na bezpośrednie działanie wody, należy zamiast wosku zastosować MYDŁO DEKORACYJNE, służące do hydrofobizacji i pielęgnacji powierzchni tynków wapiennych. Mydło można zastosować również ze względów estetycznych. Nanosimy roztwór mydła pędzlem, rozcieramy plastikową japonską i polerujemy przy pomocy zwiniętego w kłębek worka foliowego (najlepiej z folii HDPE), aby nadać połysk i usunąć nadmiar mydła. Namydlenie można rozpocząć praktycznie po przeschnięciu finalnej warstwy tynku. Szczegółowa instrukcja namydlenia znajduje się na opakowaniu MYDŁA DEKORACYJNEGO. Zastosowane mydło nadaje niewielki połysk i przyciemnia kolor. Przed zastosowaniem na całej powierzchni, zalecamy wykonanie niewielkiej próbki. STIUK WENECKI dzięki zawartości wapna działa bakteriobójczo, jego wysoka alkaliczność zapobiega rozwojowi flory bakteryjnej i pleśni. Składniki produktu są pochodzenia naturalnego.

Zamieszczone powyżej informacje stanowią podstawowe instrukcje stosowania wyrobu i nie zwalniają wykonawcy z obowiązku wykonywania prac zgodnie z zasadami sztuki malarskiej, odpowiednimi normami i przepisami BHP. Producent nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie wyrobu niezgodnie z przeznaczeniem.

NARZĘDZIA

Paca ze stali nierdzewnej, szpachelka, papier ścierny 2000, gąbka, wilgotna szmatka, szmatka lub tampon bawełniany. Po skończonej pracy narzędzia jak najszybciej umyć w ciepłej wodzie.

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 4 z 5

Nazwa preparatu:

STIUK WENECKI WAPIENNY

DANE TECHNICZNE (Szczegółowe informacje dotyczące produktu znajdują się w karcie bezpieczeństwa dostępnej u producenta).

Kolor: Biały

Wydajność: 0,4 do 0,8 kg suchego tynku/m²

Ilość warstw: 2 lub 3 warstwy

Czas schnięcia: 6-24 godzin w zależności od grubości warstw

Barwienie : nie przekraczać 80 ml barwnika na 1kg suchej mieszanki

Przechowywanie i użytkowanie: W formie handlowej należy przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach w suchym pomieszczeniu. Nie dopuszczać do częstej zmiany temperatur o dużej amplitudzie wahań.

Klasyfikacja preparatu: Preparat drażniący **Xi**

Zwroty określające rodzaj zagrożenia (R):

R41 – ryzyko poważnego uszkodzenia oczu

R37 – działa drażniąco na drogi oddechowe

R 38 – działa drażniąco na skórę

Bezpieczeństwo:

S2 - Chronić przed dziećmi

S22 - Nie wdychać pyłu w czasie mieszania

S24 - Unikać zanieczyszczenia skóry

S25 - Unikać kontaktu z oczami

S26 - Zanieczyszczone oczy przemyć natychmiast dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

S36/37/39 - Nosić odpowiednią odzież ochronną, odpowiednie rękawice ochronne i okulary lub ochronę twarzy.

Numer partii: podane na opakowaniu.

ATESTY:

Produkt posiada atest PZH nr HK/B/0097/07/2008

Produkt spełnia wymagania Polskiej Normy nr PN-EN 998-1:2004

PRODUCENT: FOX Sp. z o.o.



ul. Gazowa 3
50-513 Wrocław, Polska

Karta Techniczna Wyrobu

Strona 5 z 5

Nazwa preparatu:

STIUK WENECKI WAPIENNY

KONSULTACJE TECHNICZNE:

W karcie informacyjnej niemożliwe jest opisanie wszystkich rodzajów podłoży oraz sposobu ich przygotowania. W przypadku prac z podłożem nie opisanym w niniejszej karcie konieczna jest konsultacja z naszym serwisem technicznym. Chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji. Porady i inspiracje są także dostępne na stronie internetowej:
www.fox-dekorator.pl